



DK 302

SCHEMA TECNICA	
Diametro (D)	6 mm
Contenuto idrico	6 %
Ceneri	< 0,5 %
Durabilità meccanica	≥ 98 %
Potere calorifico inferiore	> 5 kWh/kg
Temperatura di fusione delle ceneri (FT)	1400 °C

Prodotto con pure e selezionate segature vergini di conifera decorteciata dalle migliori realtà produttive del Nord Europa, pellet Flame coniuga le alte prestazioni garantite dalla certificazione di qualità EN-plus A1 con quotazioni di assoluto interesse. Il cappuccio impermeabile conferisce una più alta protezione ai bancali.

Sacchetto da Kg 15