

binderholz pellets



Sacchetto da Kg 15

SCHEDA TECNICA PELLETT

PARAMETRO	VALORI binderholz
Diametro (D)	mm 6 (±1)
Contenuto idrico (M)	c.a 6,8 % _{tq}
Ceneri (550°C)	0,3 %
Durabilità meccanica (DU)	98,9 % _{tq}
Particelle fini	0,2 %
Additivi chimici	assenti
Potere calorifico (5,2% umidità)	17,64 MJ/kg = 4,9 kWh/kg
Potere calorifico dell'abete rosso (0% umidità)	18,9 MJ/kg = 4.538 kcal/kg = 5,2 kWh/kg
Densità apparente (BD)	kg/m ³ 690
Temperatura di fusione delle ceneri	1428 °C

Colore: toni chiaro paglierino; il colore del pellet è soggetto a lievi variazioni.



Il pellet prodotto da **Binderholz** è dotato della certificazione europea per il pellet di legno **ENplus A1** emanata dall'EPC (European Pellet Council) che rappresenta l'industria europea del pellet.

ENplus A1 garantisce la migliore qualità del prodotto imponendo elevati requisiti e rigidi controlli.